

## BIO STUCCO GROSSO

Malta ecologica per la stuccatura di piastrelle con fughe da 4-15 mm.

**Bio Stucco Grosso** è una miscela di calce idraulica naturale, microsilice reattiva, resine ed additivi idrofobanti naturali, inerti selezionati a granulometria bilanciata.

### Campi d'impiego

- **Bio Stucco Grosso** impastato con acqua nella quantità mediante del 25%, si trasforma a maturazione avvenuta in una malta con notevole resistenza meccanica, indurita senza apprezzabili ritiri.
- **Bio Stucco Grosso** viene utilizzato per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica, piastrelle di marmo, gres, clinker, cotto toscano, con fughe di larghezza fino a 15 mm.
- E' impiegato per la fugatura di piastrelle posate a fuga larga sia su rivestimento che pavimento di bagni, cucine, locali in genere, fugatura di facciate in gres, clinker, monocotture, cotto toscano, pietre naturali, mattoni facciavista, marmo, ecc., fugatura di pavimenti esterni soggetti ad umidità e a gelo.



Per l'eventuale pulizia di residui di stucco, leganti, collanti, su pavimenti in gres porcellanato e non, clinker, cotto toscano, pietre naturali non a piombo, monocotture antiacide, a maturazione avvenuta delle fugature (almeno 15 gg.), utilizzare **Pulipav** (vedasi scheda tecnica).

### Preparazione dello stucco

Va impastato con acqua in rapporto di circa il 25%.

La miscelazione può essere eseguita a mano o meglio con un trapano munito di elica miscelatrice, evitando così la formazione di grumi.

Attendere 10-15 minuti prima dell'utilizzo, per consentire una perfetta idratazione dell'impasto.

L'applicazione verrà eseguita con l'uso di spatola o rastrello in gomma liscia.

La pulitura delle piastrelle dall'eccesso di **BIO STUCCO GROSSO**, verrà eseguita con impasto ancora leggermente plastico, con una spugna dura o apposito tampone.

### Consumi

- su clinker 25x25	con spessore 12 mm e giunto 10 mm = 1.7 kg/mq
- su clinker 10x20	con spessore 12 mm e giunto 8 mm = 2.5 kg/mq
- su gres, mono bicotture 30x30	con spessore 8 mm e giunto 8 mm = 0.8 kg/mq
- su cotto toscano 15x30	con spessore 20 mm e giunto 10 mm = 3.8 kg/mq
- su cotto toscano 25x25	con spessore 20 mm e giunto 10 mm = 3.0 kg/mq
- su cotto toscano 30x30	con spessore 20 mm e giunto 10 mm = 2.6 kg/mq
- su cotto toscano 33x33	con spessore 20 mm e giunto 10 mm = 2.3 kg/mq



### CO.CHIM.EDILE S.R.L.

Sede legale, amministrativa e stabilimento:  
Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)  
P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: [www.cochimedile.com](http://www.cochimedile.com) - [info@cochimedile.com](mailto:info@cochimedile.com)

### **Sicurezza**

**Bio Stucco Grosso** contenendo calce idraulica naturale, è a reazione chimica alcalina.

Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

### **DATI TECNICI**

<b>Confezioni</b>	10 kg in sacchi carta
<b>colori</b>	Bianco, grigio, marrone, marrone chiaro, rosso mattone, antracite, nero
<b>Conservazione in confezioni originarie</b>	Oltre 6 mesi in ambiente asciutto
<b>tossicità</b>	Non tossico
<b>infiammabilità</b>	Non infiammabile
<b>Colorazioni</b>	Inalterabili nel tempo
<b>Durata dell'impasto</b>	2-3 ore a + 20°C
<b>Rapporti d'impasto</b>	Miscelare 100 parti con 25 parti d'acqua in peso
<b>Tempo d'apertura</b>	30' a +20 °C
<b>Limitazioni applicative</b>	Indurisce a temperature superiori a +5°C
<b>RESISTENZE (dati relativi al colore grigio)</b>	
- all'invecchiamento	- buona
- all'umidità	- buona
- ai grassi, olii, solventi	- buona
- agli alcali in genere	- discreta
- agli acidi	- scarsa
- alla temperatura	- da -30°C a + 80°C
- alla compressione	- 230 kg/cmq
- alla flessione	- 80 kg/cmq
- dopo 20 cicli gelo-disgelo	- nessuna alterazione
- esecuzione delle fughe dopo la posa – a parete con malta	- 2 giorni
- a parete incollata	- 10-12 ore a seconda del tipo di supporto
- a pavimento con malta	- 4-5 giorni
- a pavimento incollato	- 2 giorni

Prodotto ad esclusivo uso professionale

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.