

Deumidificante e protettivo delle murature, da miscelare con l'acqua nella preparazione della malta da intonaco.

Per completare una deumidificazione eseguita con il sistema IDROSTOP, è indispensabile applicare sulla muratura già trattata e impregnata con **Idrostop A** (vedasi scheda tecnica), un intonaco additivato con **Idrostop B**.

Caratteristiche

Impedisce la formazione d'umidità e muffe, senza per questo limitare la traspirazione delle murature. Garantisce la ristrutturazione per una casa asciutta e murature sane.



Istruzioni per un corretto ed idoneo utilizzo

- Dopo almeno 24 ore dall'ultimazione del ciclo d'irrorazione con **Idrostop A**, si può procedere all'applicazione dell'intonaco.
- Mescolare **Idrostop B** con l'acqua necessaria per l'impasto del legante e della sabbia per il nuovo intonaco, nella quantità di 1 lt ogni 28/30 lt d'acqua, mantenendo scrupolosamente questo rapporto.

Applicazione a mano:

- Le malte dovranno essere formate da sabbie lavate, utilizzando esclusivamente come legante cemento pozzolanico o biolegante in quantità di 350 kg per mc. d'impasto.
- Procedere alla formazione delle fasce e successivamente dell'intonaco, assicurandosi che lo spessore non risulti in nessun caso inferiore ai 3 cm.
- Per miscelare o rinvivire gli impasti, non utilizzati, impiegare sempre e solo acqua additivata con **Idrostop B**, nella quantità sopraccitata; la malta rimasta per un tempo superiore alle 3 ore con temperature superiori ai 20°C, o in condizioni di vento o battuta dal sole, non sarà più utilizzabile;

Applicazione a macchina:

L'applicazione a macchina comporta l'impiego dell'arriccio premiscelato **Idrocalce** (vedasi scheda tecnica), spruzzato sulle murature con comuni intonacatici per premiscelati utilizzando polmoni tipo D63 o simili, attrezzando la macchina di:

- 1) miscelatore supplementare rotomix per consentire un'adeguata aerazione del prodotto impastato;
- 2) apposito serbatoio munito di pompa, contenente la miscela acqua ed **Idrostop B** in rapporto di un kg di **Idrostop B** ogni 28/30 litri d'acqua.

Le finiture da applicare su intonaci deumidificanti dovranno tassativamente essere di natura traspirante e contenere leganti di tipo idraulico, pozzolane o additivi naturali di origine organica tipo **Biopozzolana** (vedasi scheda tecnica), per consentire al materiale applicato un indurimento idraulico.

Le tinteggiature applicate su intonaci deumidificanti dovranno avere caratteristiche di traspirazione onde consentire l'adeguata trasmigrazione dei vapori.

In periodi particolarmente caldi o ventilati, mantenere l'intonaco umido per 2 o 3 giorni.



CO.CHIM.EDILE S.R.L.

Sede legale, amministrativa e stabilimento:

Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)

P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: www.cochimedile.com - info@cochimedile.com

Voce di capitolato

La deumidificazione ed il consolidamento osmotico delle murature dovrà essere effettuato mediante l'applicazione a ciclo di deumidificante tipo **Idrostop A+B**.

Indicazioni di sicurezza

Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: se impiegato in modo corretto il prodotto non provoca alcun effetto nocivo alla salute.

Fraasi di rischio (R):

- R 36/38 - irritante per gli occhi e per la pelle

Consigli per la sicurezza (S):

- S 2 - conservare fuori dalla portata dei bambini
- S 26 - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
- S 27 - togliersi di dosso gli indumenti contaminati col prodotto
- S 37 - usare guanti di gomma durante l'uso

DATI TECNICI

confezioni	fusti da 23 Kg
stato fisico a 25°C	liquido limpido
colore	bruno scuro
odore	lieve, caratteristico
pH soluzione acquosa	11,5
diluizione	1:28-30 con acqua d'impasto
consumi	400-500gr/mq per i 3cm d'intonaco richiesti
infiammabilità	classe 0
tossicità	irritante e corrosivo

Il prodotto è ad esclusivo uso professionale.

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.