

LIVELING

Premiscelato in polvere, per la di livellatura di sottofondi cementizi irregolari, sia interni che esterni.

Living è una miscela di cementi, inerti minerali selezionati con curva granulometrica da 0 a 2 mm, resine sintetiche disperdibili ed additivi specifici atti a rendere la massa impastata autolivellante con ritiro plastico controllato..

Campi d'impiego

Livellatura o lisciatura di calcestruzzo poroso, caldane cementizie con spessori variabili da 2 a 20 mm.

Modalità d'applicazione

L'applicazione di **Living** può avvenire manualmente, impastando il prodotto con trapano dotato di elica miscelatrice e pareggiato con stadia o meccanicamente con l'impiego di macchina per premiscelati e livellato con la tecnica dei pendini.

Completato l'essiccamento, sui supporti possono essere applicati direttamente pavimenti ceramici con collanti cementizi, pavimenti in legno o parquet con collanti sintetici, pavimenti in gomma o resilienti con collanti sintetici o resine sintetiche pennellabili o autolivellanti, previo applicazione di primer anticratero **Micro E**

Sicurezza

Living contenendo ad indurimento idraulico, è a reazione chimica alcalina.

Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

DATI TECNICI

confezione	sacco di carta da 25 Kg
rapporto di miscelazione	10:3 con acqua
tempo di lavorabilità dell'impasto	30 minuti a + 20°C
limitazioni applicative	indurisce a temperature > + 5°C
sovravorazioni	a seconda della tipologia da un minimo di 24h per pavimenti ceramici a 5-6gg per pavimenti in parquet, moquette, gomma, resilienti, ecc.
resistenza allo strappo	12/14 kg/cmq
alla compressione	120 kg/cmq
alla flessione	50 kg/cmq
alla temperatura	da - 10 a + 80°C
consumo	1,6 kg/mq per mm di spessore
tossicità	atossico
infiammabilità	non infiammabile
stoccaggio in confezioni originali	oltre 6 mesi in ambiente asciutto

Prodotto è ad esclusivo uso professionale.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.



CO.CHIM.EDILE S.R.L.

Sede legale, amministrativa e stabilimento:

Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)

P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: www.cochimedile.com - info@cochimedile.com

